

Bontec® NW 6

Géotextiles non tissés aiguilletés et thermoliés

Fiche technique

Description du produit

Polymère	Densité	Point de fusion	Construction
PP	0,91 kg/dm ³	165 °C	Fibres

Caractéristiques

Caractéristiques Mécaniques	Norme	Performance	Tolérance
Résistance à la traction - SP	EN ISO 10319	6 kN/m	-0,78 kN/m
Résistance à la traction - ST	EN ISO 10319	6 kN/m	-0,78 kN/m
Déformation à l'effort max. - SP	EN ISO 10319	45 %	+/-10,4 %
Déformation à l'effort max. - ST	EN ISO 10319	50 %	+/-11,5 %
Résistance au poinçonnement statique (CBR)	EN ISO 12236	0,89 kN	-0,089 kN
Résist. à la perforation dynamique	EN ISO 13433	40 mm	+10 mm

Caractéristiques Hydrauliques	Norme	Performance	Tolérance
Perméabilité normale au plan (vh50)	EN ISO 11058	120 l/m ² s	-36 l/m ² s
Capacité de débit sous 20 kPa	EN ISO 12958	-	-
Ouverture de filtration (O90)	EN ISO 12956	140 µm	+/-42,0 µm

Caractéristiques Physiques	Norme	Performance	Tolérance
Épaisseur sous 2 kPa	EN ISO 9863-1	1,0 mm	+/-0,20 mm
Poids	EN ISO 9864	80 g/m ²	+/-8,0 g/m ²
Longueur (+/- 1%) x largeur (+/- 1%)		100 x 5,25 m	
Diamètre du rouleau (+/- 10%)		25,5 cm	

Durabilité	Norme	Performance	
Durabilité minimum présumée en années dans les sols naturels de 4 < pH < 9 pour des températures de sol < 25°C	Norme d'application applicable: Annexe B	100	
Durée maximale d'exposition aux U.V. autorisée	EN 12224	2 semaines	

Date de version : 15/01/2021

Version n° : 9



Les informations contenues dans cette fiche reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

